



PURO

PREMA Universalpflaster, rund



| Artikelausführung | |
|---|---|
| SKU: 2045001 | PURO-30, Durchmesser: 29 mm, 120 Stück |
| SKU: 2045002 | PURO-50, Durchmesser: 50 mm, 80 Stück |
| SKU: 2045003 | PURO-70, Durchmesser: 71 mm, 120 Stück |
| SKU: 2045021 | PURO-30 Pail, Durchmesser: 29 mm, 500 Stück |
| Anwendungsgebiet | |
| Geeignet für alle Vulkanisationssysteme Ab 18°C (64 °F) [Selbstvulkanisation] Bis 150 °C (300 °F) [Heißvulkanisation] | |
| Anwendbar sowohl für Tubeless [schlauchlos] als auch für Tube Type [Schlauch-] Reifen direkt auf der Reifen-Innenseite | |
| Verarbeitungshinweise | |
| Die Verbindungsflächen sind stets sauber zu halten | |
| Geraute Reifeninnenseite je nach Anwendungsfall mit PREMA PCO Cement 1 x gleichmäßig einstreichen | |
| Jeweilige Verarbeitungsanleitung beachten | |
| Trockenzeit des Einstrichs beachten (siehe Herstellerangaben) | |
| Schutzfolie der Verbindungsschicht abziehen | |
| PURO-Reparaturpflaster mittig auf die Schadensstelle aufsetzen und von der Mitte nach außen lückenlos ohne Lufteinschlüsse mit schmalen Anroller kräftig anrollen | |
| Abschließend verbliebene Raufläche, sowie Pflastertrand mit PREMA Innerliner Sealer überstreichen | |
| Sicherheitshinweise | |
| Nicht anwendbar zur Reparatur von: Schläuchen, Schlauchbooten, Zweiradreifen | |
| Max. Schadensgröße nach Abschluss der Trichterbearbeitung messen und benötigtes PURO-Reparaturpflaster anhand der aktuellen Schadenstabelle ermitteln | |
| Produktvorteile | |
| Geeignet für Selbst- und Heißvulkanisation | |
| Schneller und einfacher Einbau, der Reifen kann sofort nach Reparatur montiert werden. | |
| Für Radial- und Diagonalreifen nur 1 Pflastertyp, dadurch geringe Lagerhaltung | |
| Lange Lagerfähig (siehe Verfallsdatum auf der Verpackung) | |

Tyre's best friend



PURO

PREMA Universalpflaster, rund



| Schutz und Hygienemaßnahmen | |
|--|---|
| Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden | |
| Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen | |
| Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen | |
| Sonstige Daten | |
| Lagerung | 5 Jahre |
| | 20 ± 5 °C (68 ± 9 °F) DIN 7716, trocken und dunkel lagern |
| Wartezeit vor Belastung | Entfällt ab PURO-Pflaster Produktion Sep. 2013 bei Selbstvulkanisation ohne Wärmezufuhr |
| | Heißvulkanisation - bis zur völligen Abkühlung der Reparaturstelle |
| Hinweis | Bei Verwendung von systemeigener Heizlösung (Runderneuerung) sind Versuche, sowie eine Freigabe durch die PREMA GmbH erforderlich |

PREMA GmbH
Aspertsham 40
94081 Fürstentzell
Tel.: +49 (0) 8502 9171 50 0
Fax: +49 (0) 8502 9171 50 20
E-Mail: info@prema24.com
Web: www.prema24.com
Germany